



multiSockel Base 520

Yleiskäyttöinen sokkelin rappauslaasti.

- Helppo käsitellä
- Yleisesti sokkeli alueille
- Vettä hylkivä

7/24

Tuote

Liimasilta, liima- ja lujituslaasti jalkalistoja sekä pohja- ja viimeistelyrappauksia varten ilman ylimääräistä kosteussuojausta vähintään 7 mm:n rappauspaksuuksille. Käsini ja koneellisesti levitettäväksi. DIN EN 998-1:n mukainen vakiorappauslaasti GP ja CS IV.

Koostumus

Kiviaines, sementti ja rakennuskalkki sekä lisäaineet, jotka parantavat käsittelyä, tarttuvuutta ja lujitusta (tekstiilikuidut).

Käyttökohteet

- Rappauslaasti käytettäväksi pohja- ja pintalaastina sokkelialueella.
- Hyvintarttuva, kuituvahvisteinen tartuntasilta betonipinnoille, bitumialustoille jne. näiden pintojen jatkorappaukseen kaikilla CS I, CS II, CS III ja CS IV laastiryhmien vakiomallisilla pohja- ja viimeistelylaasteilla sekä kaikilla orgaanisesti sidotuilla viimeistelylaasteilla.
- Liima- ja lujituslaastina sokkelieristyslevyihin.
- CS III- ja CS IV -laastiryhmien kiinteiden, kantavien mineraalilaastien, betonin, synteettisten hartsilaastien ja lujasti tarttuvien maalien kunnostukseen.
- Soveltuu pohjamaaliksi klinkkeritiililaatoille tai laatoituksille, joiden pintapaino on yli 25 kg/m² (mukaan lukien laattaliima).

Ominaisuudet

- Mineraalinen, hyvin karkaistu ja helposti levitettävä kipsirappauslaasti.
- Erittäin hyvät tartuntaominaisuudet lähes kaikilla kiinteillä ja bitumisilla alustoilla.
- Korkean vedenpitävyyden ansiosta multiSockel Base 520:n lisä vedeneristystä ei tarvita, kun kokonaiskerospaksuus on vähintään 7 mm.
- Voidaan käyttää vain hyväksytyjen ulkoisten lämmöneristyskomposiittijärjestelmien kanssa sokkelialueella.

Menekki

Riittoisuus:	noin 21 l/säkki = n. 840 l/tn
Menekki:	noin 1,2 kg/m ² /mm
Vedentarve:	noin 5,5–6,5 l/säkki (25 kg)
Kiviaines:	0–1 mm

Annetut kulutustiedot ovat ohjeellisia. Käytännössä on huomioitava noin 10 % lisäkulutus. Kulutus riippuu myös alustan tasaisuudesta ja imukyvystä sekä käsittelytekniikasta.

Tekniset tiedot

Paloluokitus:	A2 -s1, d0 DIN EN 13501-1 mukaan, palamaton.
Puristuslujuus:	≥ 6 N/mm ²
Lujuusluokitus, laasti:	CS IV standardin DIN EN 998-1 mukaisesti
Rappauslaasti:	CS III standardin DIN EN 998-1 mukaisesti
Vetolujuus:	≥ 0,08 N/mm ² (mitattu arvo, betoni > 0,4 N/mm ²)
Laastiryhmä:	Normaali rappauslaasti GP P II

EN 1745:n mukainen	
taulukkoarvo:	$\leq 0,89 \text{ W/(m-K)}$ (kun $P= 90 \%$)
μ -arvo:	≤ 25
Veden imeytyminen:	Wc 2 DIN EN 998-1:n mukaan
Lämmönjohtavuus	
λ_{10} , kuivana:	$\leq 0,820 \text{ W/(m-K)}$ (kun $P= 50 \%$)

Alusta

Sopivia alustoja ovat mineraalipinnat, kuten betoni, muuraus, kalkkisementti- ja sementtilaastit, jos ne ovat kiinteitä, vakaita, puhtaita ja kuivia, sekä sokkelin alueella bitumipitoiset alustat, kuten perusteellisesti kuivatut, muovimodifioidut paksut pinnoitteet tai hiotut hitsauskalvot. Irtonaiset osat ja ontelot sekä irtoava maali, vanhat maalipinnoitteet ja lateksimaalit, öljy ja rasva on poistettava. Jos olet epävarma, kostuta hyvin imukykyiset alustat. Vahvasti hiotut alustat lujitetaan Baunit SanovaPrimerillä tai Baunit MultiPrimerillä. Liitä lisäksi sokkelialueella olevat suuremmat eristelevypinnat alustaan riittävällä tapituksella valmistajan ohjeiden mukaisesti (ks. myös tietolehti "Pintaukseltaan karhean tai aaltoilevan suulakepuristetun polystyreenivaahdon (XPS-R) levyjen asennus ja rappaus").

Käyttö

Sekoittaminen käsin sopivilla välineillä, jolloin pienet määrät sekoitetaan vispilällä, jossa on hitaasti käyvä sekoitin, tai jatkuvassa sekoittimessa tavanomaiseen laastin koostumukseen. Käsittely on tehokkaampaa kaikilla kaupallisesti saatavilla olevilla rappauspumpuilla, joissa on vakiovarusteet, ruuvi ja syöttöruuvi, joissa on puoli- tai täysi kapasiteetti sekä liimaukseen (laastipistooli) että verkotukseen. Sekoitetaan vain puhtaaseen veteen ilman muita lisäaineita.

Kun aine on sekoitettu vispilällä, sen annetaan kypsyä 5–10 minuuttia ja sekoitetaan uudelleen kevyesti.

Työjärjestys ja paksuudet riippuvat tapauskohtaisesti:

- Ohutrappauslaasti vähintään 2 mm
- Vähintään 4 mm:n vahvuinen rappauskerros.
- Liimaus silta vähintään 5 mm
- Upposennus vähintään 6 mm
- Levitä multiSocket Base 520 yhteen kerrokseen enintään 8–10 mm:n paksuudelta.

Siltojen liimauksessa multiSocket Base 520 levitetään yleensä yhdessä kerroksessa, levitetään lastalla ja karhennetaan luudalla, kun se on tuore ja hieman jäykistynyt.

Anna seisonta-aika (1 päivä kutakin mm:n rappauspaksuutta kohti) ennen uusien kerrosten levittämistä.

Jos multiSocket Base 520 -laastia työestetään uudelleen lujuusluokan CS IV laastilla, sen kokonaispaksuus saa olla enintään 10 mm.

Viimeistelylaastina multiSocket Base 520 voidaan varustaa huoparakenteella. Paksumpia viimeistelylaasteja varten on edullista levittää ensin noin 5 mm:n kerros ja peittää se hetken kovettumisen jälkeen 2 mm:n kerroksella ja huovalla.

Jos sokkeli on tarkoitus päällystää tiililaatoilla tai laatoilla, rappauspaksuuden on oltava vähintään 7 mm.

Lisäksi StarTex Grob on levitettävä koko pinnalle pintavahvistukseksi. Käytä KeramikFix- tai Baumacol FlexTop -tekniikkaa klinkkeritiililaattojen liimaamiseen. Karhenna pinta kevyesti.

Kun eristelevyt liimataan jalkalistoihin, levitetään multiSocket Base 520 eristelevyjen päälle karkeammalla hammaslastalla keskipohjamenetelmällä tai pistemäisellä hiertomenetelmällä.

Baunit-ulkolämmöneristyskomposiittijärjestelmissä käytetään vain sokkelin alueella.

Jos kokonaiskerrospaksuus on alle 7 mm, pohjakerroksen alueelle on levitettävä ylimääräinen laastitiivistä.

Maahan upotussyvyyttä 20 cm ei saa ylittää DIN 18533-1 -standardin mukaisesti.

Ohjeita

Älä levitä täyteainetta UV-vaurioituneisiin eristelevyihin (hiominen ja pölynpoisto tarpeen).

Suojataan voimakkaalta auringonvalolta; jos kuivuu nopeasti (tuuli, aurinko), kostutetaan uudelleen kerran tai useita kertoja, tarvittaessa suojataan julkisivu, kunnes se on täysin kovettunut (telineverkko).

Korkea ilmankosteus ja alhaiset lämpötilat voivat pidentää kovettumisaikaa merkittävästi.

Tasoteipinnoitteen on oltava kuivunut ja kovettunut ennen uusien pinnoitteiden levittämistä. On huolehdittava siitä, että rappausverkko ei vaurioidu tai paljastu tasoitettussa julkisivussa.

Peitä tai suojaa vaaralliset alueet (lasi, keramiikka, metalli jne.). Huuhtelee roiskeet välittömästi runsaalla vedellä. Älä odota kovettumista. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Pakkaus

Paperisäkki 25 kg (lavalla 42 säkkiä)

Käyttölämpötila

Älä levitä alle+ 5 °C ja yli+ 30 °C materiaalin, alustan ja ilman lämpötilan ja anna kuivua. Noudata "Ohjeita muurauksen ja betonin rappaamiseen", "Julkisivupohjalaastin / ulkoasennus" -ohjetta, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 ja DIN 18350 (VOB, osa C).

Varastointi

Kuivassa ja suojattuna. Varastointiaika 12 kuukautta.

Laadunvarmistus

Jatkuva laadunvalvonta ja -valvonta sekä kaikkien raaka-aineiden tiukka saapuva tarkastus. Yrityksellä on TÜV-testattu ja sertifioitu maailmanlaajuisen standardin DIN EN ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä sekä maailmanlaajuisen DIN EN ISO 14001 -standardin mukainen TÜV-testattu ja sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Tekninen ohjelehti: multiSockel Base 520 7/24

Valmistaja: Baunit GmbH, Saksa
Maahantuoja: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.