



Kalkkilaasti erittäin hieno



19.8.2021

Yleistä

Hieno marmorikalkkihydraatti ja italialainen marmorijauhe antavat sileälle kalkkilaastille erittäin korkean valkoisuuden sekä erittäin hyvät sidos- ja tarttumisominaisuudet ilman synteettisten hartsisideaineiden ja synteettisten pigmenttien, kuten titaanivalkoisen lisäystä. Kalkkitasoitus on pintavalmis, eikä sitä tarvitse maalata.

Sopii erinomaisesti kosteisiin tiloihin korkean vesihöyryn läpäisevyyden, pitkäkestoisen emäksisyytensä ja kondensaatiota estävän pinnan ansiosta. Tuote on säilytettävissä maa- ja mineraalipigmenteillä.

Levityspaksuuksille 0,7 - 3 mm. Levitys käsin tai koneellisesti.

Sopivat alustat

Käsittelemätön mineraaliset laastit, betoni, kipsilevy, kipsikuitulevyt, paperifleece (tarvitaan vedenpitävä pohjuste).

Sopimattomat alustat

Puu, puupohjaiset materiaalit, emulsiomaalit, luonnonhartsiemulsiomaalit, öljymaalipinnoitteet, muovipinnat, kiiltävät, ei-imukykyiset ja pysyvästi kosteat alustat.

Tuote

Jauhe sekoitettavaksi veteen. Kuivapyyhintätiivis, roisketiivis, päästötön, voidaan maalata useita kertoja, helposti hiottava, säilöntäaineeton, desinfiointiaine, hometta hylkivä.

Ihanteellinen alusta seinän lasuritekniikoille, alkalinen (pH13), vegaaninen.

Kiviaines: 0 - 0,5 mm.

Koostumus (täydellinen ilmoitus)

Marmorirouhe, marmorijauhe, marmorikalkkihydraatti, selluloosa, metyyliiselluloosa, kasvitäjäkelys.

Sopivat työkalut

Ruostumattomat liipa ja lastat, sekä sienihierimet

Alustan vaatimukset

Alustan tulee olla vakaa, imukykyinen, pölytön, puhdas, kuiva, kiinteä, rasvaton ja vailla läpäiseviä ja tahraavia aineita. Säilytettyä laastia käytettäessä alustan tulee olla myös tasaisesti kuiva, tasaisesti imukykyinen ja tasarakenteinen.

Alustan valmistelu

Varsinkin säilytettyä tasoituskalkkia, rakenteeltaan ja imukykyisiltä poikkeavia rappausalustoja, korjauksia ja vain saumatason kipsilevyt tulee ylläpitää vähintään 1,5 mm paksuudelta Kreidezeit erittäin hienolla kalkkilaastilla tai kalkkilaastilla tai vaihtoehtoisesti peittää paperifleeceellä koko pinnan yli.

Esitatasoita ja täytä kolot, halkeamat ja reiät.

Suojaapinnat joita ei käsitellä huolellisesti.

Poista kaikki heikko ja irtonainen aines, vanhat pinnoitteet ja maalit, irroitusaineet ja muut jäämät.

Ylitasoituksen jälkeen käsittele mahdolliset läpilyönnit alunasuolapohjusteella.

Homeen saastuttamat alueet puhdistusta saadallipeällä.

Pohjustus: Pohjusta kaikki rappaus, tasoite, tasoitettu kipsilevy ja betoni Vega Primerilla tai Kasein Primerilla ja anna kuivua kokonaan.

Sekoittaminen / vedentarve

Sekoita jauhe tehokkaalla sekoittimella tarvittavaan määrään puhdasta, kylmää vettä, paakuuntomattomaksi. Anna turvota 15 minuuttia ja sekoita uudelleen hyvin ennen käyttöä.

Veden tarve: 0,3-0,32 l / 1kg jauhetta.

Tuote on säädettävä vedellä kullekin alustalle sopivaan työstösakeuteen, eli vesimäärää voidaan joutua lisäämään hieman.

Kalkkilaasti erittäin hieno

Käsittely lämpötila

Käsittelylämpötila vähintään 8 °C ja enintään 25 °C. Sekoita silloin tällöin käsittelyn aikana.

Sävytys

Tuote voidaan sävyttää jopa 5 % maa- ja mineraalipigmenteillä (max. 50 g pigmenttiä 1kg jauhetta kohden). Sekoita pigmentit ensin sekoitusveteen, jotta ei muodostu kokkareita.

Kuivuminen normaaleissa olusuhhteissa

Kuiva ja maalattavissa vähintään 24 tunnin kuluttua / kerrospaksuuden mm:n noin 20°C lämpötilassa ja 65 % kosteudessa. Alhaiset lämpötilat pidentävät kuivumisaikaa.

Menekki

Noin 1 kg /mm /m².

Maalaus / pinnoitus

Heti kuivumisen jälkeen voidaan maalata kalkkimaalilla tai pinnoittaa kalkkilaastilla. Muilla Kreidezeit sisämaalailla maalattaessa anna kuivua vähintään 2 viikkoa ennen maalausta.

Varastointi

Säilytettynä viileässä ja kuivassa jauhetta voidaan säilyttää vähintään 2 vuotta. Sekoitettua laastia voidaan säilyttää suljetussa ämpäriässä useita viikkoja. Säilytetyissä laasteissa saattaa olla rajoitteita säilyvyydessä. Ultramariinipigmenteillä säilytetty laasti tulee käyttää 12 tunnin kuluessa.

Työkalujen, koneiden ja laitteiden puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä..

Yleistä

Tee koerappaus tuotteen sopivuuden, oikean työtavan ja halutun lopputuloksen selvittämiseksi ja varmistamiseksi.

Varoitusmerkinnät

VAARA



H315: Ärsyttää ihoa. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Merkinnät ChemVOCFarbV:n mukaan

VOC enimmäispitoisuus (Kat. A/a): 30 g/l (2010), tuote sisältää enintään 1 g/l VOC

Kalkkilaasti erittäin hieno Tuotelehti: 19.8.2021

Valmistaja: Kreidezeit GmbH

Maahantuonti: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.

Kivira Oy
Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

www.kivira.fi
info@kivira.fi
09 7742720