



Seinätasoite



3.10.2021

Yleistä

Kreidezeit Wandspachtel on helppokäyttöinen, kalkkipohjainen mineraalitäyte ja tasoituslaasti sisäkäyttöön, hyvällä tartunnalla alustaan.

Ohutkerroskorjauksiin ja karkeiden seinäpintojen tasoittamiseen.

Ohuet kerrokset voidaan hioa 3 tunnin kuluttua. Levityspaksuus 0 - 4mm.

Käyttö

Sisätiloissa kaikille kantaville, hieman imukykyisille alustoille, kuten kalkki- ja kalkkisementtilaastille, kipsilaastille ja betonille. Soveltuu kipsilevyjen ja kipsikuitulevyjen täyspinnan täytteeksi levyvalmistajien suosittelemilla tuotteilla tehdyn levyjen saumauksen jälkeen. Ei sovellu kipsilevyjen saumatasoitteeksi. Käytä tiukasti kiinnittyville synteettisille hartsidispersiomaaleille sen jälkeen, kun testialueet on maalattu positiivisella tuloksella. Älä käytä puulle, puumateriaaleille ja luonnonhartsidispersiomaaleille.

Ominaisuudet

Veteen sekoitettava jauhe - vesihöyryä hyvin läpäisevä - kaikki ainesosat ovat luonnollista alkuperää - ilman säilöntäaineita - Vegaani.

Koostumus (täydellinen ilmoitus)

Marmorirouhe marmorijauhe, marmorihydratoitu kalkki, selluloosa, metyyliiselluloosa, kaoliini.

Alustan vaatimukset

Alustan tulee olla vakaa, imukykyinen, pölytön, puhdas, kuiva, kiinteä, rasvaton ja vailla läpäiseviä ja tahraavia aineita.

Alustan valmistelu

Pese vanhat liimamaalit ja muut liituuntuvat tai epävakaa vanhat maalit perusteellisesti pois. Poista irtonaiset vanhat pinnoitteet. Pese tapettiliimajäämät perusteellisesti pois alustalta. Harjaa hiekkapinnat perusteellisesti pois. Poista kipsipinnoilta kertyneet sideaine- ja sintrauspinnat.

Poista muottiöljyjäämät betonista.

Poista irtonaiset kipsi- ja seinäosat ja korjaa vastaavalla materiaalilla.

Puhdista homeen saastuttamat mineraalialustat soodalla tai käsittele homeenpoistoaineella.

Sekoitus ja käyttö

Sekoita jauhetta määrättyyn määrään puhdasta, kylmää vettä, kunnes seoksessa ei ole kokkareita. Käytä tähän tehokasta pora vispilää.

Anna turvota 15 minuuttia ja sekoita uudelleen hyvin ennen käyttöä.

Veden tarve n. 0,45-0,5 l/1 kg jauhetta, varmistaaksesi hyvän käsittelykonsistenssin tietylle alustalle, eli veden määrää voi olla tarpeen lisätä hieman.

Esitäytä reiät ja kolot ennen tasoitusta, anna kuivua muutama tunti.

Älä yli harjaa, älä käytä tapatin alla, älä maalaa silikaattimaalilla.

Käyttöaika: vähintään 8 tuntia sekoituksesta.

Käyttölämpötila: vähintään 8°C.

Sopivat työkalut

Ruostumattomat liipa ja lastat, sekä sienihierimet

Maalattavissa

Kreidezeit sisämaaleilla, savi- ja kalkkimaaleilla, aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. (ei sislikaattimaalilla)

Menekki

Noin 0,9 kg/mm/m².

Seinätasote - Wandspachtel

Huomioita

Peruuttamattomien tahrojen vaara: peitä lasi-, metalli- ja maalatut pinnat sekä muut vierekkäisten komponenttien herkat pinnat käsittelyn aikana.
Poista laastiroiskeet välittömästi vedellä.

Varastointi

Säilytetty viileässä ja kuivassa värijauhetta voidaan säilyttää vähintään 3 vuotta. Vinkki: Pienet määrät sekoitettua maalia voidaan jäädyttää korjaustarkoituksiin.

Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tuotejäämiä jäteveeteen, vaan hävitä ne kuivattuaan sekjätteenä. Vie tyhjät pakkaukset kierrätyskeräykseen.

Varoitusmerkinnät



H315: Ärsyttää ihoa. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Merkinnät ChemVOCFarbV:n mukaan

VOC enimmäispitoisuus (Kat. A/a): 30 g/l (2010), tuote sisältää enintään 1 g/l VOC

Seinätasote - Wandspachtel Tuotelehti: 3.10.2021

Valmistaja: Kreidezeit GmbH

Maahantuonti: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoo aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.