

KREISEL® HYDROMUR-W 1010

Vesipohjainen hydrofobinen liuos

Tuote

- Helppokäyttöinen
- Vesihöyryä läpäisevä
- Vähentää imukykyä
- Rajoittaa likaantumista
- Pakkasan kestävä
- Veden kestävä
- Tehokas
- Hydrofobinen

Tarkoitus ja ominaisuudet

Tarkoitettu hydrofobisen pinnan muodostamiseen mineraalisille imukykyisille pinnoille sekä sisällä että ulkona. Ei sovi kipsiä sisältäville pinnoille.

Julkisivujen suojaamiseen sadeveden ja aggressiivisten yhdisteiden tunkeutumista vastaan.

Tarkoitettu mineraalilaastille (ilman kipsiä), kivipäälysteille, betonille, terrazzolle, mineraalimaaleille, keraamisille tiiliseinille, klinkkereille, silikaattipinnoille, keraamisille ja sementtikattotileille, sementtikuitulevyille jne.

Kuivumisen jälkeen sisältää höyryä läpäisevän kerroksen, joka vähentää pinnan imukykyä, ehkäisee huurteen tai suolan kiteytymisen aiheuttamia vaurioita, rajoittaa likaantumista ja biologista aggressiota.

Käyttö

Tiiviit ja sileät pohja on hiottava ja puhdistettava. Kaikki irtonaiset tai kantamattomat osat on poistettava.

Pohjat tulee puhdistaa pölystä, noesta, rasvasta tai muista pitoa heikentävistä tartunta-aineista.

Ruoste-, sementti- ja kalkkitahrat tulee poistaa sementtilietteen poistoaineella. SEDIMENT REMOVER 1007.

Homeen, levän tai sammaleen peittämät pinnat tulee pestä fungisidilla SEPTOBUD 1008, puhdistaa sen jälkeen mekaanisesti harjoilla tai sienillä ja käsitellä uudelleen sienitautien torjunta-aineella.

Pinnat, joita ei ole tarkoitettu käsitellä, tulee peittää huolellisesti.

Korjaa kaikki halkeilevat ja vaurioituneet pinnat tasoituslaastilla 428 tai muulla pohjatyötyyppiin sopivalla laastilla. Korjauskohteiden laastin tulee olla täysin kuiva ja kiinteä.

Levitä valmistetta alustalle siveltimellä tai telalla tai suuremmille pinnoille ruiskutusmenetelmällä, kunnes alusta on kyllästynyt. On suositeltavaa levittää ainetta vähintään kaksi kertaa. Seuraava kerros levitetään, kun suoja-aine on imeytynyt ja pinta ei ole kiiltävä ja näyttää optisesti kuivalta. Jos ikkunat tai ovi on vahingossa likaantunut liuoksella, pese ne välittömästi vedellä.

Käsitellyt pinnat tulee suojata sateelta, kunnes liuos kuivuu.



Sekoitus

Käyttövalmis tuote.

Älä laimenna vedellä tai sekoita muiden materiaalien kanssa. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Menekki

Ohjeellisesti noin 0,1 l/m², riippuen alustan imukyvystä.

Tekniset tiedot

pH	6–8
Tiheys lämpötilassa + 20 °C	n. 1000 g/dm ³
Veden kestävä	n. 4 h
Täysin hydrofobinen vaikutus	n. 7 vrk

Varastointi ja pakkaus

Säilytettävä alkuperäisessä, suljetussa pakkauksessaan, viileässä, suojassa suoralta auringonpaisteelta olevassa paikassa. Ei saa jäätyä. Vähintään 12 kuukautta, kuivissa olosuhteissa ja vähintään +5 °C enintään +25 °C.

1 litran muovipullo ja 5 litran muovi kanisteri.

Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Yleistä tietoa

Tämä tuoteseloste korvaa kaikki sen aiemmat versiot. Tähän tekniseen korttiin sisältyvät tiedot edustavat nykyistä tietämyksemme ja käytännön kokemustamme. Tämä on vain yleistä tietoa, joka ei velvoita valmistajaa ottamaan vastuuta valmistuksesta tai käyttötavoista.

Sillä saattaa olla eroja ja erityisiä suorituseltoja. Tuotetta tulee käyttää vaaditun teknisen tietämyksen ja työterveys- ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Vältä ihokosketusta ja suojaa silmiä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee ne suurella määrällä puhdasta vettä ja hakeudu lääkäriin. On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatetusta.

Valmistaja

Liettualais-Saksalainen yhteistyöyrittäjä UAB "Kreisel Vilnius", Metalo g. 6, Vilna 02190

Valmistaja: Vastaamme tuotteemme laadusta ja soveltuvuudesta ohjeen mukaisessa käytössä. Tarjoamamme työnsuoritusmenetelmä pohjautuu suoritettuihin kokeisiin ja käytännön kokemukseemme. Ohjeet ja suositukset ovat kuitenkin vain yleisluontoisia, eivätkä sinällään takaa työn suorituksen laatua, koska tapauksesta riippuen on tarpeellista arvioida rakennuskohteiden fyysisiä erityispiirteitä. Emme voi myöskään vaikuttaa itse työnsuoritukseen, siksi on välttämätöntä itsensä arvioida tilanne ja tarpeen ollen suorittaa kokeiluja.

Tekninen tuotelehti: KREISEL® HYDROMUR-W 1010

10/2020

Maahantuojaja

Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniiset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.