



BETON STUCCO

Tuotekuvaus	<p>Moderni viimeistely, joka luo koristeellisia efektejä, jotka muistuttavat sileää ja normaalia betonia. Sitä voidaan käyttää kaikille rakennuspinoille. Sisä- että ulkoseiniin sekä huonekaluihin ja pintoihin, kuten pöytiin, keittiön tasoihin ja myymälähyllyihin. Tämä materiaali on valmistettu hydraulisen kalkin ja sementin yhdistelmästä, ja se on saatavana sekä klassisena harmaana että valkoisena. Tämä mahdollistaa laajan valikoiman suunnittelumahdollisuuksia urbaaneista, karkeista ja teollisista viimeistelyistä, kuten teräsmuotti ja puu/lautamuotti, valkoisen version sulaviin ja hienostuneisiin viimeistelyihin.</p> <p>Toimitetaan jauheena, klassinen harmaa ja valkoinen.</p>
Koostumus	Mineraalinen luonnonmateriaali, joka on valmistettu hydraulisesta kalkista, sementistä ja marmorijauheesta.
pH	12,5 ± 0,50, 30:en päivän jälkeen.
VOC	< 1 g/l.
Syttyvyys	A1: palamaton, ei syttyvä.
Menekki	Ohjeellinen menekki: noin 2,2 kg/m ² . Paksuus: 1,8–2,3 mm / 2–3 kerrosta.
Kuivuminen	3 h kosketuskuiva, 36 h käyttö kuiva, 90 pv vakaa. (+20 °C)
Ominaispaino	1,4 ± 0,2 kg/l.
Alustat	Tuote voidaan levittää: kalkki- tai kipsilaastille, sementtipohjaisille laasteille, betonille, kipsilevyille, elämättömälle rakennuslevylle, (levyjen saumat on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan tasainen jatkuva, sileä pinta), vaikka pinnat olisivat jo olleet maalattu. Hilseilevä/huonosti kiinni oleva maali on poistettava.
Pohjustus	Kiinteää uutta rappausta ei tarvitse pohjustaa. Kaikki muut alusta on pohjustettava, joko Quartz Primer (tiivit ja imemättömät pinnat), Primer Normal (imevät pinnat) ja voimakkaasti imevät alustat 2 x Primer Normal ennen pinnoitusta.
Käyttölämpötila	vähintään + 5 °C enintään +30 °C. Suhteellinen kosteus < 85 %.
Käsittely	Levitys tehdään rst-teräslastalla kahdessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen on oltava täysin kuiva ennen toisen/kolmannen kerroksen levittämistä, joka viimeistellään halutulla tavalla. (peruskäsittely)
Sekoitus	Sekoita jauhe hyvin 16 kg/5,12 litraan vettä (1 kg jauhetta: 3,2 dl vettä).
Lisäaineet	Monia Stucco Italiano -lisäaineita voidaan lisätä toiseen kerrokseen. Suosituin on Ebanojauhe, mutta myös Mother of Pearl, Sand for Salt

and Pepper ja Mica Silver. Erikoisvaikutelma saadaan lisäämällä Ebano-jauhetta ja hiomalla kuiva pinta.

Väri	Betonin harmaa tai valkoinen, joka sävytettävissä alkalin kestävillä pigmenteillä.
Suojauskäsittely	Ehdotettu lopullinen suoja on: Wax / Hydrocalce / Marseille Soap / Dark Marokkolainen saippua (laimennettu 1:6 vedellä), joka antaa erityisen tumman vaikutuksen. Ulkona Hydrocalce.
Pakkaus	16 kg:n ämpäri jauhetta.
Varastointi	Ei saa jäätyä, säilytettävä alle +35 °C.
Varastointi aika	Säilyvyys vähintään 24 kk, alkuperäispakkauksessa.
Työskentely	Kalkki ja sementti ovat syövyttäviä tuotteita, joten työstettäessä on käytettävä suojalaseja, kosteutta läpäisemättömiä suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Pidettävä poissa lasten ulottuvista.



Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyin jätehuollon tai keräyspisteen kautta.

Valmista STUCCO ITALIANO SRL, ITALIA

Maahantuonti Kivira Oy
Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

Tuotelehti Beton Stucco 8–2019

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.