

Tekninen tuotelehti

Tuote	PRIMER Q
Kuvaus	PRIMER Q on karkea, vahvasti tarttuva pohjuste. Se on täydellinen ratkaisu raskaasti kuormitettaviin rappauksiin, jotka vaativat pohjamaalia, jolla on maksimaalinen tarttuvuus. Pohjakerroksena se luo luotettavan tartunnan alustaan materiaaleille, kuten ECO TERRAZZO ja REINFORCED MICROCEMENT. Se toimii tehokkaana pohjana myös, kun rappauksia levitetään puupinnoille, kuten pöydille ja muille huonekaluille.
Koostumus	Erityiset akryylihartsit, hieno kvartsihiekkä, tarttuvuutta parantavat lisäaineet, tiksotrooppiset aineet ja vesi
Ulkonäkö	Tiheä neste
Väri	Läpinäkyvä valkoinen
Pakkaus	6 kg:n polyeteenipakkaus
Käyttö	Käsin, telalla levitettynä
Pintatyyppi	Rakennuspinnat, sisä- ja ulkokäyttöön
Laimennus	Käyttövalmis, voidaan laimentaa 10 % vedellä
Kulutus	150–180 ml/m ²
Kuivuminen	2 tuntia 20 °C:ssa (60 °F), kun pinta on kosketuskuiva 24 tuntia 20 °C:ssa (60 °F) pinnan alla
Levityslämpötila	vähintään 8, enintään 35 °C – suhteellinen kosteus < 85 % ca
VOC-luokitus	EU-direktiivi 2004/42/EY: tämän tuotteen EU-raja-arvo (luokka A/I): 200 g/l (2010). Tämä tuote sisältää alle 200 g/l VOC-yhdisteitä.
Säilyvyys	24 kuukautta, kun tuotetta säilytetään suositusten mukaisesti
Säilytys	Alkuperäisessä, suljetussa pakkauksessa 5–35 °C:n lämpötilassa kuivassa ja pimeässä tilassa
Turvallisuusmääräykset	Tämä tuote voi aiheuttaa ihon allergisia reaktioita. On tärkeää noudattaa voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniastandardeja tuotetta käytettäessä. Älä hävitä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maahan. Pidä tuote aina lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta on nieltä tai jos ilmenee allerginen reaktio, hakeudu viipymättä lääkäriin ja näytä pakkaus tai etiketti. Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.
Hävittäminen	Tuote on hävitettävä voimassa olevien normien ja määräysten mukaisesti. Pakkaukset on toimitettava kierrätykseen. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.
Käyttöohjeet	Pinnan esikäsittely Alustan on oltava täysin kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla öljyä, rasvaa, maalijäämiä tai muita poistettavia aineita. Korjaa ensisijaisesti alustassa olevat halkeamat ja raot. Kun PRIMER Q:ta levitetään epävakaille alustoille, on tärkeää vahvistaa ne ensin levittämällä kerros UNIVERSAL PRIMER -tuotetta, joka on laimennettu ohjeiden mukaisesti.

LEVITYS

Primer Q:ta voidaan levittää suoraan tai laimennettuna enintään 10 %. Pohjamaali levitetään tasaisesti sivelimellä tai telalla. Yleensä yksi kerros Primer Q:ta riittää tavallisiin käyttötarkoituksiin. Jos kuitenkin tarvitaan parempaa vedeneristystä tai kun tuotetta käytetään puuhuonekaluissa ennen rappauksen levittämistä, suositellaan toisen kerroksen levittämistä. Levitä toinen kerros vasta, kun ensimmäinen kerros on täysin kuivunut, mikä kestää keskimääräisissä olosuhteissa yleensä noin kolme–neljä tuntia.

Työkalut

Telalla tai sivelimellä. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen.

Olemme laatineet yllä esitetyn aineiston parhaan teknisen ja kokemuksellisen tietomme mukaan. Ehdotuksiamme ja suosituksiamme ei kuitenkaan voida taata. Kaikki vastuu saavutetuista tuloksista on yksinomaan tuotteen levitykseen valitun menetelmän ja olosuhteiden varassa. Nämä ohjeet ovat pätevä apu tuotteen sopivuuden arvioimiseksi kussakin tapauksessa. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. Kaikissa kaupoissa sovelletaan voimassa olevia toimitus- ja myyntiehtojamme.

sivu 2/2